

SOBTAG R

VERNIS ANTI GRAFFITI RENOUEVABLE

REFERENCE	18814
COULEUR	Blanc laiteux
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I Classe 7b2

CONDITIONNEMENT	Emballages de 5 et 20 litres
------------------------	------------------------------

DEFINITION	<p>Vernis monocomposant en phase aqueuse Aspect semi brillant Séchage air Application brosse, rouleau et pistolet</p>
-------------------	--

PRINCIPALES UTILISATIONS	<p>Vernis antigriffiti renouvelable sur Sobtag PI Protection du mobilier urbain et des anciens fonds peints compatibles (Laque PU Acry 4/1 sobcolor S, Polyacrysob, PU Rouleau, Laque PU Antico...)</p>
---------------------------------	--

PRINCIPALES PROPRIETES	<p>SOBTAG R doit être appliqué sur notre vernis antigriffiti permanent SOBTAG PI (réf. 19027) pour renforcer l'action de ce-dernier. SOBTAG R constitue un écran protecteur qui va être partiellement pénétré par les encres, sprays, graisses, peintures. Le nettoyage de la surface polluée doit s'effectuer à l'aide du DECAPSOB (réf 19028), éliminant ainsi les graffitis et le film de SOBTAG R Après chaque nettoyage, une nouvelle couche de SOBTAG R doit être réalisée afin de continuer d'assurer la protection antigriffiti du support SOBTAG R protège le SOBTAG PI en lui conservant son esthétique.</p>
-------------------------------	--

PREPARATION DE SURFACE	Appliquer sur Sobtag PI en respectant les intervalles de recouvrement (voir fiche technique)
-------------------------------	--

NETTOYAGE DES GRAFFITIS	<p>L'élimination des graffitis doit être effectuée à l'aide du nettoyeur DECAPSOB par pulvérisation ou application à la brosse. Rincer abondamment à l'eau sous pression.</p>
--------------------------------	--

CARACTERISTIQUES A 20°C	
Densité	1.06 ± 0.05
Extrait sec en poids	37.9% ± 2.0%
Extrait sec en volume	33.4%
COV sous forme de livraison	84g/l

STOCKAGE ET TRANSPORT	<p>Maximum 12 mois, sous abri, à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C Ne pas faire voyager à une température inférieure à 1°C. Mettre hors gel</p>
------------------------------	--

HYGIENE ET SECURITE	<p>Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante</p>
----------------------------	--

CONSEILS D'APPLICATION

Mélanger soigneusement avant chaque utilisation

Mode d'application :

Brosse plate spéciale acrylique en fibre synthétique
Rouleau laqueur microfibre polyester 6mm
Pistolet pneumatique

Dilution :

Brosse, rouleau: prêt à l'emploi
Pistolet : 0 à 5 % d'eau

Rendement

8 m²/l variable selon la porosité du support, du mode d'application et de l'épaisseur déposée

Le SOBTAG R ne peut être appliqué qu'en monocouche sur le SOBTAG PI.

L'application du système Sobtag PI+ Sobtag R sur les peintures de couleur foncée entraîne une modification de l'aspect visuel du support (voile blanchâtre) et un léger jaunissement sur les fonds clairs.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application

10°C à 35°C

Température du support

supérieure à 10°C. Le non respect de ces conditions entraîne de graves désordres

Pendant toute la durée du séchage la température ne doit pas être inférieure à 10°C, sous risque de perturber la formation du film, et de nuire à l'adhérence sur le support

Ne jamais appliquer par temps de pluie, ni sur support détrempe

Hygrométrie

Son pourcentage a une très grande incidence sur la vitesse de séchage. Dans un air saturé en humidité, l'évaporation de l'eau est pratiquement nulle : il est donc nécessaire de bien ventiler les locaux d'application et de séchage pour bien renouveler l'air. Nettoyer à l'eau immédiatement avant le séchage du produit

Nettoyage du matériel

TEMPS DE SECHAGE à 20°C

Hors poussière

30min

Sec au toucher

1h

Apparent complet

6h

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 29/07/2016. Annule les versions précédentes