46130 BIARS/CÈRE - Tél : 05 65 38 60 20 - Fax : 05 65 38 57 98 - www.peintures-sob.fr

LAQUE GPB AR SOBCOLOR S

Laque antirouille glycérophtalique.
Contient un inhibiteur de corrosion. Applicable à la brosse et aux pistolets

COULEUR	Tous coloris
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I Classe 4a

CONDITIONNEMENT:	En emballages de 5 kg et 25 kg

DEFINITION

Laque antirouille de finition pour application directe sur acier et métaux ferreux.
Application multicouches pour pistolets et brosses.
Pigmentation avec inhibiteur de corrosion au phosphate de zinc.

PRINCIPALES PROPRIETES

Excellente résistance à la corrosion avec un aspect laque brillante.
Evite l'utilisation d'un primaire.
Pour constituer une protection définitive sur acier, la Laque GPB AR doit être appliquée en deux couches.
Attention : ne pas utiliser sur primaires riches en zinc et sur acier galvanisé.

UTILISATIONS

Pour charpentes métalliques de bâtiments industriels et commerciaux en neuvage et en entretien.
Pour rénovation de matériel de travaux publics.
Pour protection de travaux de serrurerie.
Pour travaux d'entretien en milieu industriel.

PREPARATION DE SURFACE

Idéalement par sablage ou grenaillage par projection d'abrasifs secs au degré de soins Sa 2.5
Ou dégraissage et brossage au degré de soins St2 – St3

CARACTERISTIQUES A 20 °C pour Blanc RAL 9010

(*Les valeurs peuvent varier suivant la couleur*)

Densité	1.27 ± 0.05
Extrait sec en poids	71.5 % ± 2.0 %
Extrait sec en volume	58.4 %
COV sous forme de livraison	355 g/litre

METHODE D'APPLICATION

	Pistolet Airless	**Pistolet pneumatique**	**Brosse rouleau**
Diluant	Diluant SN3 réf.08803	Diluant SN3 réf.08803	Diluant SN3 réf.08803
Taux de dilution	5 à 8 %	8 à 10 %	0 à 5 %

Température mini et maxi d'application : de 5°C à 35°C

La température du subjectile doit être supérieure d'au moins 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.

Hygrométrie : 80 % HR maximum

VALEURS SANS DILUANT pour le blanc RAL 9010 à 20°C	
Epaisseur humide recommandée en microns	105 µm
Epaisseur sèche correspondante	60 µm
Epaisseur sèche maxi possible	80 µm
Rendement théorique pour 60 µm secs	130 g/m²
Consommation théorique pour 60 µm secs	7.7 m²/kg
Temps de sechage	
Hors poussière	40 min
Sec toucher	5 h
Apparent complet	36 h
Temps de recouvrement minimum	24 h

CAS PARTICULIER : couleurs métallisées

Seule une application au pistolet pneumatique peut donner des résultats esthétiques acceptables.
Une application au pistolet airless et surtout à la brosse ou au rouleau est totalement déconseillée (résultats esthétiques décevants laissant apparaître des différences très importantes de nuances résultant d'une orientation différenciée des particules du pigment aluminium)
Il sera difficile d'obtenir un aspect uniforme sur une grande surface (nuançage sur les zones de reprises).

HYGIENE ET SECURITE

Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

STOCKAGE

Maximum 6 mois, sous abri, en emballage d'origine non ouvert, et à une température ambiante comprise entre 0 et 35°C

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 14/06/2016. Annule les précédentes.